

WOOD COLLECTION

# TIMBERLAND

14.8x60

Естетика і відтінки лісових масивів деревини доставлять всю глибину насолоди природою і подарують відчуття безтурботного відпочинку.

Aesthetics and tints of forestlands will give the pleasure of nature and the feeling of serene atmosphere.



14.8x60

Колір  
Colour

1560 68 071 w9 IV

Сірий світлий  
Gray light

**68 071**  
GRAY LIGHT  
14.8x60

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група Іа; E≤0,5	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	2400 x 1200 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm
Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плитки від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i>	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Допустиме відхилення середньої товщини плитки від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i>	±5	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	< 0,1
Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,6	±0,1	±0,1	±0,2	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,5	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i>	±0,5	+0,25/ -0,05	+0,2/ -0,05	+0,15/ -0,05	+0,25/ -0,05	+0,25/ -0,05
Водопоглинання для групи Іа, % <i>Water absorption for Іа, %</i>	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i>	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Межа міцності на вигин, Н/мм <sup>2</sup> <i>Ultimate bending strength, N/mm<sup>2</sup></i>	35	42–50	42–50	42–50	42–50	42–50
Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i>	1–5	2–4	2–4	2–3	2–4	2–4
Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i>	Мінімум DB / Максимум UB	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA
Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i>	>100	>100	>100	>100	>100	>100

## ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

Формат, см <i>Size, cm</i>	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm	298 x 298 mm
Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i>	4	2		7	16	11
Кількість в коробці, м <sup>2</sup> <i>Quantity in box, m<sup>2</sup></i>	1,44	1,44		1,68	1,42	0,99
Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i>	29	29		31,5	24,2	17,5
Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i>	24	33		36	50	33
Кількість на палеті, м <sup>2</sup> <i>Quantity on pallet, m<sup>2</sup></i>	43,2	47,52	43,2	60,48	71,04	32,67
Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i>	880	975	950	1160	1240	525
Розмір палети, мм <i>Pallet size, mm</i>			2495 x 1250			
Кількість на палеті, шт. <i>Quantity on pallet, pcs</i>			15			

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІВ)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



# ДЛЯ НОТАТОК

Blank lined area for notes.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІІІ)



РАДІАЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ



САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА










ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»  
УКРАЇНА, 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,  
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ,  
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, БУД. 2Б OFFICE@INTERCERAMA.DP.UA

LLC «INTERCERAMA»  
2B, BAIKALSKA ST., SLOBOZHANSKE, DNIPROPETROVSK DISTRICT,  
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE, 52005

 [inter\\_cerama](#)  
 [intercerama.official](#)  
 [intercerama](#)

INTERCERAMA.UA