
Pixel® 3D

Технічні характеристики



Герметик Antimacchia Pro. Для ванних кімнат, душових кабін, сантехніки, кухонь, вікон, дверей, віконних рам та герметизації непористих матеріалів, таких як скло, кераміка та алюміній.

Опис продукту

Професійний герметик з оцтовою ретикуляцією для герметизації швів з постійною еластичністю між плитками, керамогранітом, плитами та мозаїкою для внутрішніх та зовнішніх робіт на підлозі та стінах.

Адгезія 3X: призначена для нанесення без використання будь-яких адгезійних праймерів, забезпечує ідеальну герметизацію у ванних кімнатах, душових кабінах, сантехнічних приміщеннях, кухнях, на скляних поверхнях, рамах та дверях.

Підходить для герметизації деформаційних швів навіть у важких умовах експлуатації, таких як басейни та фасади.

Інтелектуальна хімія

Не містить розчинників та ізоціанатів.

Не є небезпечним для користувачів згідно з регламентом CLP

Готовий до використання, багаторазовий, запобігає марнуванню та відходам матеріалу.

Надзвичайно низький рівень викидів летких органічних сполук (VOC)

Сертифікати

INT-EXT CC EN 15651-1

G CC EN 15651-2

S EN 15651-3

EC1 Plus Gev Emission

A+ Emissions dans l'air interieurs

Матеріали

Керамограніт
Керамічна плитка
Реконструйовані на основі смоли або цементу
Котто - Клінкер
Керамічна та скляна мозаїка
Плити
Алюміній

Застосування

Фуга
Підлоги - стіни
Внутрішні - зовнішні
Променеві системи
Вологі внутрішні приміщення - ванні кімнати та душові
Ванни, басейни, фонтани
Тераси та балкони
SPA і Хамам
Фасади
Житлові, громадські, комерційні приміщення та міський благоустрій

Обмеження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.
При високих температурах рекомендується якомога швидше розподілити продукт по поверхні, щоб не скоротити робочий час через тепло, що виділяється в упаковці в результаті реакції.
Під час затвердіння повільно виділяються мінімальні кількості оцтової кислоти, тому необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.
Час вулканізації пропорційний товщині силіконового шва.
Не використовувати при контакті з мармуром та природним каменем.
Уникайте контакту з бітумними або пластифікуючими матеріалами, такими як бутил, EPDM, неопрен, бітумні покриття та ізоляційні матеріали.
Для відновлення швів, уражених цвіллю, необхідно повністю видалити існуючий еластичний герметик.
Продукт не підлягає фарбуванню.
Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Кольорова густа паста
Кольори	Дивіться таблицю кольорів
Відповідальне пакування	Туба із переробленого пластику 300 мл
Митна класифікація	32149000
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Технічні характеристики

Твердіння по товщині	3 мм	24 години
Твердість за Шором А	22	ISO 868
Модуль пружності 100%	$\geq 0,4 \text{ Н/мм}^2$	ISO 8339
Подовження при розриві	250 %	ISO 8339
Міцність на розтяг	$\geq 0,7 \text{ Н/мм}^2$	ISO 8339
Загальна допустима деформація	25%	ASTM C920
Клас	25 LM	ISO 11600 F

Характеристики застосування

Полімеризація	Оцтова ретикуляція
Консистенція суміші	Тиксотропна паста
Питома вага	0,99 кг/дм ³
Час утворення плівки	Приблизно 15 хвилин
Твердіння за 24 години	2-3 мм
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +40°C
Рекомендована температура нанесення	Від +15°C до +25°C
Робоча температура	Від -40°C до +150°C
Початок руху	24 години при T = +23°C
Час введення в експлуатацію	5 днів при T = +23°C

Нанесення

Зніміть верхню частину різьбової частини труби, прикрутіть пластикову насадку і відріжте її під кутом, визначеним відповідно до бажаного діаметра і профілю.

Вставте тубус у спеціальний PowerGun і видавлюйте герметизуючий матеріал, ретельно уникаючи потрапляння повітря.

Після відкриття упаковки її вміст необхідно використати протягом відносно короткого часу.

Оптимальна робоча температура для основи та для продукту становить від 15°C до 25°C.

Оздоблення швів повинно бути виконано протягом відкритого часу герметика.

Уникайте контакту з розчинниками під час затвердіння

З огляду на велику кількість факторів, що впливають на обробку та застосування продукту, користувач завжди повинен провести попередню обробку та нанесення.

Розрахунок витрат

Лінійні метри шва, які можна виконати за допомогою труби об'ємом 300 мл

	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина	Ширина
Глибина	6 мм	8 мм	10 мм	15 мм	20 мм
5 мм	± 10 м	± 8 м	± 6 м	-	-
7 мм	-	± 6 м	± 4,5 м	± 3 м	-
10 мм		-	± 3 м	± 2 м	± 1,5 м
15 мм		-	-	± 1,5 м	± 1 м
20 мм		-	-	± 1 м	± 0,8 м

Колірна гама

Кольори землі - підбір кольорів від Piero Lissoni

02 Sabbia Bianca	35 Arenaria
04 Pomice di Lipari	27 Caolino
20 Limo Del Nilo	28 Dune
06 Nebbia	21 Calce di Marrakech
07 Cenere	29 Terra di Borgogna
08 Terra di Bruma	31 Terra Fumicata
10 Ardesia	30 Argilla di Cipro
12 Nero Antico	22 Terra di Volterra
13 Argilla Bianca	24 Argilla Bruciata
26 Bianco di Spagna	34 Terracotta

Кольори мають суто орієнтовний характер.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **п. 842**
Редакція **п. 0**
Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com