



ПРИЗНАЧЕННЯ

Засіб призначений для заповнення та захисту швів скляної мозаїки, керамічної плитки, керамограніта виробів з каменю в житлових, громадських виробничих приміщеннях з високою відвідуваністю.

Застосовується на підлогах і стінах, при внутрішніх і зовнішніх роботах. Може застосовуватися з системами "тепла підлога", у вологих приміщеннях, душових і ванних кімнатах, саунах, хамамах, басейнах тощо, а також в зонах впливу хімічно-агресивних речовин і виробничих приміщеннях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Попередньо шви мають бути очищені від залишків клею не менш на 2/3 товщини плитки. Шви, які будуть заповнюватись, мають бути чистими, сухими та ретельно очищеними від пилу. Додати компонент В (затверджувач) у відро з компонентом А. (основна суміш ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Для перемішування можна використовувати спеціальну насадку для електричного дреля або шпатель. Використовувати електродріль потрібно тільки на низьких обертах для запобігання нагріву суміші.

ОЧИЩЕННЯ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ВІД ЗАЛИШКІВ ЗАПОВНЮВАЧА ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДО ЗАТВЕРДІННЯ СУМІШІ, АЛЕ НЕ РАНІШЕ 20 ХВИЛИН, ТА НЕ ПІЗНІШЕ 60 хвилин з моменту її ПРИГОТУВАННЯ.

За допомогою гумового шпателя видалити залишки суміші з обробленої поверхні. Після чого вологою губкою провести кінцеве очищення поверхні, не вимиваючи суміш зі швів. Губку змочити у воді з додаванням розчину очищувача «Buduy». Можливі залишки заповнювача з поверхні плитки видалити протягом 12-24 годин за допомогою засобу «Buduy». Руки та інструменти очищуються водою поки суміш ще свіжа.

УВАГА! При роботі з поверхнями з природного каменю та пористими матеріалами можливе виникнення ефекту "мокрого каменю", що може призвести до зміни відтінку кольору поверхні. На пористих матеріалах не завжди є можливість видалення епоксидної плівки, яка проникає глибоко в структуру каменю. Перед заповненням швів на пористих поверхнях та поверхнях з натурального каменю потрібно провести пробний тест та переконатися, що поверхня не забарвлюється та не змінює колір

ФАСУВАННЯ: 1,25 кг, 2,5 кг, 5кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термін використання готової суміші	60 хвилин.
Час затвердіння (по поверхні можна ходити)	24 години.
Час повного затвердіння	5 діб.
Повна хімічна стійкість	через 14 діб.
Оптимальна температура застосування	від +18°C до +23°C.
При температурі нижче ніж +18°C термін використання суміші та час затвердіння збільшуються, а при температурі вище ніж +23°C - скорочуються.	
Температура експлуатації	від -45°C до +100°C.
Допустима ширина швів від 1 до 15 мм на горизонтальній поверхні, та від 1 до 10 мм на вертикальній поверхні	
Термін придатності	24 місяці

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При роботі необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, засоби захисту очей дихальних шляхів).

При потрапленні в очі чи на шкіру треба ретельно промити великою кількістю води. та при необхідності звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після полімеризації суміш повністю безпечив для людей та тварин.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовувати при температурі від +12°C до +30°C. Зберігати в сухому прохолодному місці при температурі від +0°C в закритій оригінальній упаковці. При температурі зберігання нижче +12°C перед використанням заповнювач витримати протягом 24 годин при кімнатній температурі.

Велика палітра кольорів (понад 200 відтінків)

8001	8360	8381	8390	8000	8430
8370	8361	8382	8391	8300	8431
8371	8362	8383	8393	8301	8432
8372	8364	8384	8394	8303	8433
8373	8365	8385	8395	8304	8434
8375	8366	8387	8396	8306	8436
8377	8367	8002	8398	8308	8437

8290	8009	8530	8541	8500	8510
8292	8010	8531	8543	8501	8511
8293	8011	8532	8544	8502	8512
8295	8013	8533	8545	8503	8514
8297	8015	8534	8546	8505	8516
8298	8017	8536	8547	8506	8517
8299	8019	8537	8548	8507	8518

8400	8450	8220	8240	8250	8570
8410	8451	8221	8241	8251	8571
8411	8452	8222	8243	8252	8572
8413	8453	8223	8244	8253	8574
8415	8454	8224	8245	8254	8575
8416	8456	8225	8246	8256	8576
8417	8458	8226	8248	8257	8577

8080	8082	8084	8086	8088	8089
8060	8061	8063	8065	8067	8068
8110	8111	8112	8114	8117	
8630	8631	8632	8634	8636	8638
8140	8141	8143	8145	8147	8148
8350	8351	8352	8353	8355	8357
8321	8323	8324	8325	8327	8328



БUDUY

ЯК СОБІ!

ЕРОХУВUD DESIGN

2К ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ І ЗАПОВНЮВАЧ ШВІВ



8621	8623	8624	8625	8626	8627
8401	8402	8404	8406	8408	8419
8520	8522	8524	8526	8527	8529
8620	8561	8562	8563	8564	8566
8590	8591	8592	8593	8594	8595
8580	8581	8582	8583	8585	8587
8330	8331	8332	8333	8336	