



inspiration of the **wood**

available colours

cream

beige

honey



cream 15,5x62/6"x24" non-rectified

color	format cm/in	thk. mm/in	ean	surface	no. of face	R	pei	rectified
cream	15,5x62/6"x24"	7,0/0,28"	5907518307537	mat	16	—	IV	✗
beige	15,5x62/6"x24"	7,0/0,28"	5907518307513	mat	16	—	IV	✗
honey	15,5x62/6"x24"	7,0/0,28"	5907518307674	mat	16	—	IV	✗

 packing system	format cm/in	thk. mm/in	pcs./box	m²/sq ft box	kg/lb box	box/pallet
	15,5x62/6"x24"	7,0/0,28"	14	1,34/14,23	18,35/40,45	64

marsylia collection 

15,5x62/6"x24"

⊕ available sizes



packing system

format cm/in	thk. mm/in	pcs./box	m²/sq ft box	kg/lb box	box/pallet	m²/sq ft pallet	kg/lb pallet
step tiles / skirtings							
step tile 30x60/12"x24" non-rect.	7,0/0,29"	9	1,62/17,44	23,7/52,25	40	64,8/697,50	970/2138
step tile 30x60/12"x24" rectified	7,0/0,29"	9	1,62/17,44	23,7/52,25	40	64,8/697,50	970/2138
step tile 33x33/13"x13" non-rect.	7,2/0,29"	14	—	24/52,90	—	—	—
skirting 8x60/3"x24" rectified	9,0/0,36"	14	—	12,5/27,56	—	—	—
porcelain stoneware							
33x33/13"x13" non-rectified	7,2/0,29"	14	1,55/16,68	25/55,1	48	74,4/801	1200/2646
9,2x60/3,6"x24" rectified	7,0/0,28"	11	0,60/6,46	8,60/18,96	96	57,6/620	870/1918
15,5x62/6"x24" non-rectified	7,0/0,28"	14	1,34/14,23	18,35/40,45	64	85,76/923,11	1200/2646
30x60/12"x24" rectified	7,0/0,28"	9	1,62/17,44	23,7/52,25	40	64,8/697,50	970/2138
30x60/12"x24" rectified	8,0/0,31"	8	1,54/16,57	24/52,91	40	61,6/663,28	960/2116
30x60/12"x24" non-rectified	7,0/0,28"	9	1,62/17,44	23,7/52,25	40	64,8/697,50	970/2138
60x60/24"x24" rectified	9,0/0,36"	4	1,44/15,49	28/61,71	30	43,2/465	840/1852
60x60/24"x24" rectified	8,0/0,31"	5	1,80/19,37	30/66,12	30	54/581,25	925/2039
20x120/8"x48" rectified	10/0,40"	5	1,2/12,91	26/57,3	45	54/581	1170/2579
30x120/12"x48" rectified	10/0,40"	4	1,44/15,49	30/66,12	36	51,84/558	1080/2381
120x120/48"x48" rectified ^{new}	10/0,40"	2	2,88/31	66/145,51	36	103,68/1116	2376/5238
60x120/24"x48" rectified	10/0,40"	2	1,44/15,49	32/70,53	30	43,2/465	960/2116

pictogram description

	wall tiles		floor tiles		frost resistance
	rectified		abrasion resistance		anti-slip
	mat		sugar lappato		carving effects
	polished		satinato		shade centrum

technical information

Dimension and flatness of surface Abmessungen und ebenheit der fläche		Test method Testmethode	N ≥ 15 cm	
			Requirements Anforderungen	Average value Erzielter Durchschnittswert
	Length, Länge	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
	Width, Breite		± 0,6%	± 0,5%
	Thickness, Stärke		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
	Deviation of the angle Abweichung vom winkel		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
	Surface flatness Flächenebenheit		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm
Physical properties Physikalische eigenschaften		Test method Testmethode	Requirements Anforderungen	Average value Erzielter Durchschnittswert
	Water absorption Wasseraufnahmevermögen	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,3%
	Breaking strength Modulus of rupture Bruchkraft	EN ISO 10545-4	for thickness, bei d. Stärke < 7,5 mm - ≥ 700 N ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	950 N min 1500 N
	Flexural tensile strenght Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	35 N / mm²
	Abrasion resistance Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-7	According to the manufacturer's declaration, laut Herstellererklärung	III - IV PEI
	Termal shock resistance Widerstand gegen Temperaturschock	EN ISO 10545-9	requirements erforderlich	resistant beständig
	Crazing resistance Rissbeständigkeit	EN ISO 10545-11	requirements erforderlich	resistant beständig
	Frost resistance Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	requirements erforderlich	resistant beständig
	Resistance chemicals Chemische Beständigkeit	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA
	Resistance to staining Fleckempfindlichkeit	EN ISO 10545-14	min. 3	5
	The release of lead and cadmium Freisetzung von Blei und Cadmium	EN ISO 10545-15	Cd 0,07 mg/dm² Pb 0,8 mg/dm²	0 0
	Slip resistance Rutschhemmung	DIN 51130	According to the manufacturer's declaration, laut Herstellererklärung	R9 - R11

Values according / Normwerte: **EN 14411:2012** | Certificate / Zertifikate: **PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001**