

MARBLE POLISHED COLLECTION

ARISE

240x120 / 120x60 / 60x60

Імітація димчастої кварцової структури, покрита тонкою прозорою емаллю.

Imitation of a smoky quartz structure, covered with a thin transparent enamel.



240x120

120x60

60x60

Колір
Colour

240120 47 021/L W4 III 12060 47 021/L W8 II 6060 47 021/L W9 II Бежевий полірований
Beige polished

47 021/L
BEIGE POLISHED
60x60 / 120x60 / 240x120

ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група Іа; E≤0,5	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	2400 x 1200 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm
Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плитки від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i>	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Допустиме відхилення середньої товщини плитки від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i>	±5	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	< 0,1
Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,6	±0,1	±0,1	±0,2	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,5	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i>	±0,5	+0,25/ -0,05	+0,2/ -0,05	+0,15/ -0,05	+0,25/ -0,05	+0,25/ -0,05
Водопоглинання для групи Іа, % <i>Water absorption for Іа, %</i>	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i>	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Межа міцності на вигин, Н/мм ² <i>Ultimate bending strength, N/mm²</i>	35	42—50	42—50	42—50	42—50	42—50
Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i>	1—5	2—4	2—4	2—3	2—4	2—4
Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i>	Мінімум DB / Максимум UB	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA
Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i>	>100	>100	>100	>100	>100	>100

ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

Формат, см <i>Size, cm</i>	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm	298 x 298 mm
Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i>	4	2		7	16	11
Кількість в коробці, м ² <i>Quantity in box, m²</i>	1,44	1,44		1,68	1,42	0,99
Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i>	29	29		31,5	24,2	17,5
Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i>	24	33		36	50	33
Кількість на палеті, м ² <i>Quantity on pallet, m²</i>	43,2	47,52	43,2	60,48	71,04	32,67
Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i>	880	975	950	1160	1240	525
Розмір палети, мм <i>Pallet size, mm</i>			2495 x 1250			
Кількість на палеті, шт. <i>Quantity on pallet, pcs</i>			15			

ДЛЯ НОТАТОК

СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІВ)



СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІВІ)



РАДІАЦІЙНІ СЕРТИФИКАТИ






САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА





ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»
УКРАЇНА, 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ,
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, БУД. 2Б OFFICE@INTERCERAMA.DP.UA

LLC «INTERCERAMA»
2B, BAIKALSKA ST., SLOBOZHANSKE, DNIPROPETROVSK DISTRICT,
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE, 52005

 [inter_cerama](#)
 [intercerama.official](#)
 [intercerama](#)

[INTERCERAMA.UA](#)