

STONE COLLECTION

SPARTA

42x42

Живописні візерунки каменю подібні картинам імпресіоністів. Такий акцентний матеріал стане справжньою перлиною інтер'єру.

The picturesque patterns of stone are similar to paintings by impressionists. Such an accent material will be a real gem of an interior.



112 071
GRAY LIGHT
42x42



112 071-1
GRAY LIGHT
42x42



42x42

Колір
Colour

4242 112 071 w7 IV

Сірий світлий
Gray light

4242 112 071-1 w1 IV

Сірий світлий
Gray light

ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група Іа; E≤0,5	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	2400 x 1200 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm
Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плитки від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i>	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Допустиме відхилення середньої товщини плитки від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i>	±5	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	< 0,1
Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,6	±0,1	±0,1	±0,2	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,5	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i>	±0,5	+0,25/ -0,05	+0,2/ -0,05	+0,15/ -0,05	+0,25/ -0,05	+0,25/ -0,05
Водопоглинання для групи Іа, % <i>Water absorption for Іа, %</i>	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i>	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Межа міцності на вигин, Н/мм ² <i>Ultimate bending strength, N/mm²</i>	35	42–50	42–50	42–50	42–50	42–50
Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i>	1–5	2–4	2–4	2–3	2–4	2–4
Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i>	Мінімум DB / Максимум UB	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA
Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i>	>100	>100	>100	>100	>100	>100

ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

Формат, см <i>Size, cm</i>	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm	298 x 298 mm
Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i>	4	2		7	16	11
Кількість в коробці, м ² <i>Quantity in box, m²</i>	1,44	1,44		1,68	1,42	0,99
Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i>	29	29		31,5	24,2	17,5
Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i>	24	33		36	50	33
Кількість на палеті, м ² <i>Quantity on pallet, m²</i>	43,2	47,52	43,2	60,48	71,04	32,67
Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i>	880	975	950	1160	1240	525
Розмір палети, мм <i>Pallet size, mm</i>			2495 x 1250			
Кількість на палеті, шт. <i>Quantity on pallet, pcs</i>			15			

ДЛЯ НОТАТОК

СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІВ)



СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІІІ)



РАДІАЦІЙНІ СЕРТИФИКАТИ






САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА





ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»
УКРАЇНА, 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ,
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, БУД. 2Б OFFICE@INTERCERAMA.DP.UA

LLC «INTERCERAMA»
2B, BAIKALSKA ST., SLOBOZHANSKE, DNIPROPETROVSK DISTRICT,
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE, 52005

 [inter_cerama](#)
 [intercerama.official](#)
 [intercerama](#)

[INTERCERAMA.UA](#)