

WOOD COLLECTION

# OLDWOOD

20x120

Імітація потертої зістареної деревини, що приваблює дивовижною красою і лоском вінтажності.

An imitation of aged wood, that attracts to its exotic beauty and vintage gloss.



M 105 022





Мозаїка / Mosaic ст. 74



20x120

Колір  
Colour

20120 105 022  

Бежевий темний  
Beige dark

105 022  
BEIGE DARK  
20x120

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група ІІа; E≤0,5	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	2400 x 1200 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm
Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плитки від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i>	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Допустиме відхилення середньої товщини плитки від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i>	±5	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	< 0,1
Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,6	±0,1	±0,1	±0,2	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,5	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i>	±0,5	+0,25/ -0,05	+0,2/ -0,05	+0,15/ -0,05	+0,25/ -0,05	+0,25/ -0,05
Водопоглинання для групи ІІа, % <i>Water absorption for ІІа, %</i>	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i>	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Межа міцності на вигин, Н/мм <sup>2</sup> <i>Ultimate bending strength, N/mm<sup>2</sup></i>	35	42–50	42–50	42–50	42–50	42–50
Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i>	1–5	2–4	2–4	2–3	2–4	2–4
Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i>	Мінімум DB / Максимум UB	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA
Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i>	>100	>100	>100	>100	>100	>100

## ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

Формат, см <i>Size, cm</i>	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm	298 x 298 mm
Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i>	4	2		7	16	11
Кількість в коробці, м <sup>2</sup> <i>Quantity in box, m<sup>2</sup></i>	1,44	1,44		1,68	1,42	0,99
Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i>	29	29		31,5	24,2	17,5
Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i>	24	33		36	50	33
Кількість на палеті, м <sup>2</sup> <i>Quantity on pallet, m<sup>2</sup></i>	43,2	47,52	43,2	60,48	71,04	32,67
Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i>	880	975	950	1160	1240	525
Розмір палети, мм <i>Pallet size, mm</i>			2495 x 1250			
Кількість на палеті, шт. <i>Quantity on pallet, pcs</i>			15			

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІВ)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



# ДЛЯ НОТАТОК

Series of horizontal lines provided for taking notes.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІІІ)



РАДІАЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ



САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА










ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»  
УКРАЇНА, 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,  
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ,  
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, БУД. 2Б OFFICE@INTERCERAMA.DP.UA

LLC «INTERCERAMA»  
2B, BAIKALSKA ST., SLOBOZHANSKE, DNIPROPETROVSK DISTRICT,  
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE, 52005

 [inter\\_cerama](#)  
 [intercerama.official](#)  
 [intercerama](#)

[INTERCERAMA.UA](#)